

DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento de dos componentes, formulado a base de resinas de poliuretano y pigmentos de muy alta resistencia, diseñado específicamente para aplicación en vidrio. Debido a la acción sinérgica de sus componentes se logra una adhesión a nivel de estructura química entre el vidrio y los polímeros, lo que asegura un anclaje sobresaliente.

CARACTERÍSTICAS

- Extraordinaria adherencia sobre vidrio
- Excelente brillo.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Muy buena resistencia química.
- Por su formulación se considera libre de metales pesados.
- Soporta exposiciones prolongadas al sol sin sufrir alteraciones en su brillo y/o color
- Muy buena resistencia al sobre horneado sin amarillear.

USOS PROPUESTOS

Decoración de vidrio como botellas de perfumería, vinos y licores, etcétera.

INFORMACIÓN DEL

Datos de producto catalizado 4:1

PRODUCTO

(A 25°C y 50% de humedad relativa)

Naturaleza	Acrílico uretano
Componentes	Dos
Relación de la mezcla	4:1
Vida de la mezcla	8 horas a 25 °C
Adelgazador	SOLVENTE QM 124 Para aplicación con rodillo usar SOLVENTE QM RODILLO
Sólidos en Volumen (Color)¹	36.0% ± 2.0 (dependiendo del color)
Sólidos en Volumen (Transparente)	33.3%
Sólidos en Peso (color)¹	48.1% ± 5.0 (dependiendo del color)
Sólidos en Peso (transparente)	40.3%
VOC (g/L)	Mínimo: 533 Máximo: 589
Rendimiento teórico²	14.2 m ² /L a una milésima de pulgada de espesor

Espesor por capas	Espesor húmedo: 3.9 milésimas a 10 m ² /L Espesor seco: 1.4 milésimas a 10 m ² /L
Número de capas	Una
Espesor recomendado³	1.4 milésimas
Rendimiento práctico	Tome como base el rendimiento teórico y considere los posibles factores de pérdida que dependerán del método de aplicación, así como del perfil y porosidad de la superficie a recubrir.
Tiempo de secado a 25 °C	Al tacto: 30 minutos Duro: 24 horas Para repintar: 6 horas Curado total: 72 horas
Ciclo de horneeo	A mayor temperatura se requerirá menor tiempo de horneeo, algunos ejemplos típicos son: 10 minutos a 150 °C 15 minutos a 125 °C 30 minutos a 90 °C Estas temperaturas son las necesarias en la superficie del vidrio, por lo que normalmente el horno deberá estar a mayor temperatura. Es necesario dejar pasar por lo menos 5 minutos entre la aplicación del recubrimiento y la entrada al horno. Para comprobar si el ciclo de curado ha sido correcto, se puede realizar una prueba de frotos con acetona: si no hay desprendimientos, ni decoloración, ni se mancha el frotador de forma excesiva, el material está bien curado.
Colores	Cualquiera sobre pedido
Apariencia	Brillante
Aplicación	Aspersión, rodillo o brocha
Almacenamiento	2 meses en envase herméticamente cerrado, a 25 °C en la sombra, en condiciones secas y alejado de fuentes de calor o ignición.
Presentación	En juegos de 2.5, 5 y 20 litros

¹ Los sólidos en volumen, sólidos en peso y el contenido de VOC variarán dependiendo del color de la pintura.

² El rendimiento teórico está basado en los sólidos en volumen promedio del producto, pero variará dependiendo del color de la pintura.

³ En aplicaciones especiales, favor de consultarnos para recomendar el espesor y el rendimiento adecuados dependiendo de la funcionalidad buscada.

RESISTENCIA

Adherencia sobre vidrio (ASTM D 3359)	5B (0% de desprendimiento)
Adherencia, después de 24 horas de inmersión en agua.	5B (0% de desprendimiento)
Frotos con etanol	50 frotos sin daño.
Frotos con acetona	50 frotos sin daño

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

El desempeño de cualquier sistema de recubrimiento depende en gran medida, de la preparación de la superficie, la cual, debe estar limpia, seca, libre de polvo y/o cualquier otro tipo de contaminación.

Al ser el vidrio una superficie extremadamente lisa, sin poros para garantizar anclaje, la limpieza de la superficie es un factor aún más crítico. El método de limpieza seleccionado debe garantizar que en la superficie no haya polvo, gasa, huellas digitales, ceras o cualquier otro material extraño que pudiera interferir en la adhesión.

Los métodos más usados para limpiar el vidrio son:

- Limpieza con detergentes alcalinos.
- Limpieza con flama.
- Aplicación de aire ionizado para evitar la presencia de polvo en la superficie.

MEZCLA

Este material es de dos componentes, por lo tanto se suministra en dos recipientes por separado, PARTE A (base) y PARTE B (reactor), los cuales se complementan para formar un solo material. Para su aplicación siempre se deben mezclar en la proporción indicada para lograr una correcta reticulación y por lo tanto un correcto desempeño. Nunca se deberá aplicar un material sin su respectivo reactor.

Antes de mezclar la PARTE A y PARTE B se deberá agitar cada componente por separado, hasta garantizar una correcta homogeneidad en cada componente.

RELACIÓN DE MEZCLA

4 unidades en volumen de **POLYMAR QM POLYGLASS PARTE A.**

1 unidad en volumen de **POLYMAR QM POLYGLASS PARTE B.**

PREPARACIÓN

1. Vaciar **cuatro** unidades en volumen de la base **POLYMAR QM POLYGLASS PARTE A** y **una** unidad en volumen de **POLYMAR QM POLYGLASS PARTE B** en un recipiente.
2. Mezclar perfectamente todo el contenido, retirando e incluyendo en la mezcla el material que se quede en las paredes y/o fondo de los envases, hasta lograr una mezcla homogénea, dejarla reposar durante 5 minutos para que se logre la reacción óptima de ambos componentes.
3. Agregar **SOLVENTE QM 124** según necesidad (máximo un 25%)
4. Verificar antes de la aplicación que todos los componentes estén perfectamente bien integrados para asegurar capas uniformes y sin defectos.
5. Una vez preparada la mezcla, se tiene una vida útil de 8 horas, por lo tanto el material deberá aplicarse antes de que se cumpla este tiempo.

PRECAUCIÓN

Este producto debe ser aplicado solo por personal profesional en aplicaciones industriales, atendiendo a las sugerencias y precauciones que se prevén en su Hoja de Datos de Seguridad para Sustancias Químicas (MSDS) en lugares bien ventilados y con equipo de seguridad adecuado ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada puede afectar a la salud. En caso de soldar o cortar con procedimientos que quemen superficies ya recubiertas con este material es necesario usar equipo especial para protección de humos y polvos con un sistema de ventilación adecuada.

Contiene sustancias inflamables, por lo que en áreas encerradas, requiere ventilación.

Se debe acatar al mismo tiempo las normas y reglamentos vigentes que apliquen en el lugar sobre Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

Numero de carga de la ONU: Material Relacionado con Pinturas UN 1263 Guía de Respuesta 128 (Guía de Respuestas a Emergencias 2004, GRE 2004).

Para cualquier duda del uso de este material favor de consultar a Química Marel S.A. DE C.V.

NOTA

Estas sugerencias y datos están basados en información que creemos correcta; son ofrecidas de buena fe pero sin garantía en lo referente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera de control de la empresa, al igual que la calidad y condiciones del sustrato. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo mediante la aplicación de muestras significativas. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de la información expuesta.