

DESCRIPCIÓN Es un recubrimiento base agua para usos arquitectónicos, posee una máxima resistencia a la intemperie, flexibilidad y excelente lavabilidad. Acabado satinado.

- CARACTERÍSTICAS**
- Máxima resistencia y duración a la intemperie
 - Máxima lavabilidad
 - Máximo desempeño
 - Para interiores y exteriores
 - Resistencia a los rayos UV
 - Acabado satinado
 - Bajo olor y VOC

- USOS PROPUESTOS**
- Puede aplicarse en superficies de madera, mampostería (yeso, ladrillo, block, concreto etc.) en interiores y en exteriores, siendo una pintura de uso comercial y habitacional de máximo desempeño.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO (A 25°C y 50% de humedad relativa)	Naturaleza	Estireno Acrílica
	Componentes	Uno
	Adelgazador	Agua
	Sólidos en Volumen (Color)¹	24% ±2.4
	Sólidos en Peso (color)¹	37.1% ±4.7
	VOC (g/L)	Máximo: 38 Mínimo: 35
	Rendimiento	Sobre superficies lisas y selladas: 10 m ² /L a una mano 5 m ² /L a dos manos El rendimiento variará de acuerdo al método de aplicación, así como al perfil y porosidad de la superficie a recubrir.
	Tiempo de secado a 25 °C	Libre de polvo: 15 minutos Al tacto: 30 minutos Duro: 24 horas
	Colores	Blanco y colores pastel. Cualquiera sobre pedido.

Apariencia	Semimate
Aplicación	Aspersión, rodillo o brocha
Almacenamiento	12 meses en envase herméticamente cerrado, a 25 °C en la sombra, en condiciones secas y alejados de fuentes de calor o ignición.
Presentación	En envases de 4, 10 y 19 litros

¹ Los sólidos en volumen, sólidos en peso y el contenido de VOC variarán dependiendo del color de la pintura.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

El desempeño del sistema, depende, en gran medida; de la preparación de superficies, la cual, debe estar limpia, seca, libre de polvo y/o cualquier otro tipo de contaminación.

En muros nuevos, rugosos o muy deteriorados se recomienda la aplicación de **VINIMAR QM SELLADOR VINILICO** con el objeto de asegurar una excelente adhesión y evitar un gasto excesivo de material.

MEZCLA

Producto de un componente. Antes de la aplicación, se debe agitar el producto, para garantizar una correcta homogeneidad, y agregar el adelgazador necesario, dependiendo del método de aplicación.

PREPARACIÓN

1. Antes de aplicar en cualquier superficie, es necesario prepararla, dejándola libre de polvo, humedad, salitre, grasas, pinturas en mal estado o cualquier contaminante.
2. Agitar perfectamente el contenido del envase.
3. Con la superficie limpia y debidamente sellada, se procede a poner una primera mano de **VINIMAR QM EXTERVIN** usando como máximo un 20% de agua.
4. Dejar secar por espacio de una hora.
5. Aplicar una segunda mano de material, para dejar el acabado deseado.

NOTA.- Los equipos de aplicación deben lavarse con agua después de su uso.

PRECAUCIÓN

Este producto debe ser aplicado atendiendo a las sugerencias y precauciones que se prevén en su Hoja de Datos de Seguridad (HDS) en lugares bien ventilados y con equipo de seguridad adecuado.

Se debe acatar al mismo tiempo las normas y reglamentos vigentes que apliquen en el lugar sobre Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

Numero de carga de la ONU: No regulado al ser una mercancía no peligrosa.

Para cualquier duda del uso de este material favor de consultar a Química MareI S.A. DE C.V.

NOTA

Estas sugerencias y datos están basados en información que creemos correcta; son ofrecidas de buena fe pero sin garantía en lo referente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera de control de la empresa, al igual que la calidad y condiciones del sustrato. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo mediante la aplicación de muestras significativas. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de la información expuesta.