

DESCRIPCIÓN Es un recubrimiento de dos componentes, formulado a base de resinas de poliuretano y pigmentos de muy alta resistencia a la intemperie. Este acabado sobresale por sus grandes resistencias químicas, a la abrasión y a la intemperie. Requiere ser aplicado por profesionales.

- CARACTERÍSTICAS**
- Brillante, terso y flexible
 - Dureza y resistencia a la abrasión
 - Soporta exposiciones prolongadas al sol sin sufrir alteraciones en su brillo y/o color
 - Excelente resistencia a solventes y químicos en general
 - Reduce en forma considerable costos de mantenimiento correctivo y preventivo

- USOS PROPUESTOS**
- Como acabado en sistemas de pisos
 - Maquinaria, estructuras y tuberías
 - Tanques
 - Pisos de madera
 - Acabado en sistemas de uso marino

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Datos de producto catalizado 2:1

(A 25°C y 50% de humedad relativa)	Naturaleza	Poliéster poliuretano
	Componentes	Dos
	Relación de la mezcla	2:1
	Vida de la mezcla	8 horas a 25°C
	Adelgazador	SOLVENTE QM 121 Para aplicación con rodillo usar SOLVENTE QM RODILLO
	Sólidos en Volumen (Color)¹	46.2% ± 2.0 (dependiendo del color)
	Sólidos en Volumen (Transparente)	40.5%
	Sólidos en Peso (color)¹	57.3% ± 4.2 (dependiendo del color)

Sólidos en Peso (transparente)	47.5%
VOC (g/L)	Mínimo:471 Máximo:548
Rendimiento teórico²	18.2 m ² /l a una milésima de pulgada de espesor
Espesor por capas	Espesor húmedo: 3.9 milésimas a 10 m ² /l Espesor seco: 1.8 milésimas a 10 m ² /l
Número de capas	Dos
Espesor recomendado³	3.6 milésimas
Rendimiento práctico	Tome como base el rendimiento teórico y considere los posibles factores de pérdida que dependerán del método de aplicación, así como del perfil y porosidad de la superficie a recubrir.
Tiempo de secado a 25°C	Al tacto: 1 hora Duro: 24 horas Para repintar: 6 horas Curado total: 72 horas
Colores	Cualquiera sobre pedido
Apariencia	Brillante
Aplicación	Aspersión, rodillo o brocha
Almacenamiento	12 meses en envase herméticamente cerrado, a 25°C en la sombra, en condiciones secas y alejado de fuentes de calor o ignición.
Presentación	En juegos de 3, 6, 12 y 30 litros

¹ Los sólidos en volumen, sólidos en peso y el contenido de VOC variarán dependiendo del color de la pintura.

² El rendimiento teórico está basado en los sólidos en volumen promedio del producto, pero variará dependiendo del color de la pintura.

³ En aplicaciones especiales, favor de consultarnos para recomendar el espesor y el rendimiento adecuados dependiendo de la funcionalidad buscada.

COMPATIBILIDAD EN SISTEMA

Este producto esta formulado para ser utilizado como sistema con los primarios:

- MAREPOX QM AS 11

Según la aplicación específica puede aplicarse sobre los primarios :

- MAREPOX QM ER 10
- MAREPOX QM ER 20
- MAREPOX QM AS 500
- MAREPOX QM AS 600
- MAREPOX QM NIVELOX
- MAREPOX QM DRYFAST

RESISTENCIA	Ácidos	Resiste vapores de ácidos como: ácido sulfúrico al 10%, ácido clorhídrico al 10%, ácido cítrico al 10%
	Álcalis	Resiste inmersión en álcalis como: hidróxido de sodio al 30%, hidróxido de potasio al 10%
	Solventes	Tiene una destacada resistencia a los solventes. Resiste salpicaduras y derrames constantes de toluol, thinner, xilol y alcohol etílico. Resiste inmersión en gasolina, etanol al 15% y etilenglicol.
	Agua	Resiste inmersión en agua dulce y salada
	Intemperie	Posee excelente resistencia a exposiciones prolongadas al sol y ambientes corrosivos.
	Abrasión	Buena resistencia a la abrasión
	Flexibilidad y adherencia	Tiene excelente flexibilidad. Para su adherencia total requiere primario

Nota: Estas recomendaciones son solo una guía, para aplicaciones específicas favor de consultarnos.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

El desempeño del sistema, depende, en gran medida, de la preparación de superficies, la cual, debe estar limpia, seca, libre de polvo y/o cualquier otro tipo de contaminación.

Para la preparación y limpieza de superficies es necesario consultar normas internacionales, en donde se especifican los métodos y procedimientos para que la aplicación lograda sea óptima. Las normas sugeridas para consulta, dependiendo de la superficie sobre la cual se va a aplicar, son:

- Steel Structures Painting Council (SSPC)
- National Association of Corrosion Engineers (NACE)
- International Concrete Repair Institute (ICRI); Guideline No. 03732

MEZCLA

Este material es de dos componentes, por lo tanto se suministra en dos recipientes por separado, PARTE A (base) y PARTE B (reactor), los cuales se complementan para formar un solo material. Para su aplicación siempre se deben mezclar en la proporción indicada para lograr una correcta reticulación y por lo tanto un correcto desempeño. Nunca se deberá aplicar un material sin su respectivo reactor.

Antes de mezclar la PARTE A y PARTE B se deberá agitar cada componente por separado, hasta garantizar una correcta homogeneidad en cada componente.

RELACIÓN DE MEZCLA

2 unidades en volumen de **POLYMAR QM 75 PARTE A**.

1 unidad en volumen de **POLYMAR QM 75 PARTE B**.

PREPARACIÓN

1. Vaciar **dos** unidades en volumen de la base **POLYMAR QM 75 PARTE A** y **una** unidad en volumen de **POLYMAR QM 75 PARTE B** en un recipiente.
2. Mezclar perfectamente todo el contenido, retirando e incluyendo en la mezcla el material que se quede en las paredes y/o fondo de los envases, hasta lograr una mezcla homogénea, dejarla reposar durante 5 minutos para que se logre la reacción óptima de ambos componentes.
3. Agregar **SOLVENTE QM 121** según necesidad (máximo un 35%)
4. Verificar antes de la aplicación que todos los componentes estén perfectamente bien integrados para asegurar capas uniformes y sin defectos.
5. Una vez preparada la mezcla, se tiene una vida útil de 8 horas, por lo tanto el material deberá aplicarse antes de

que se cumpla este tiempo.

PRECAUCIÓN

Este producto debe ser aplicado solo por personal profesional en aplicaciones industriales, atendiendo a las sugerencias y precauciones que se prevén en su Hoja de Datos de Seguridad para Substancias Químicas (MSDS) en lugares bien ventilados y con equipo de seguridad adecuado ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada puede afectar a la salud. En caso de soldar o cortar con procedimientos que quemen superficies ya recubiertas con este material es necesario usar equipo especial para protección de humos y polvos con un sistema de ventilación adecuada.

Contiene sustancias inflamables, por lo que en áreas encerradas, requiere ventilación.

Se debe acatar al mismo tiempo las normas y reglamentos vigentes que apliquen en el lugar sobre Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

Numero de carga de la ONU: Material Relacionado con Pinturas UN 1263 Guía de Respuesta 128 (Guía de Respuestas a Emergencias 2004, GRE 2004).

Para cualquier duda del uso de este material favor de consultar a Química Marel S.A. DE C.V.

NOTA

Estas sugerencias y datos están basados en información que creemos correcta; son ofrecidas de buena fe pero sin garantía en lo referente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera de control de la empresa, al igual que la calidad y condiciones del sustrato. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo mediante la aplicación de muestras significativas. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de la información expuesta.