

DESCRIPCIÓN Es un recubrimiento 100% sólidos, de secado rápido, formulado a base de resinas epóxicas y pigmentos de alto desempeño. Puede ser usado como primario y acabado a la vez.

- CARACTERÍSTICAS**
- Secado rápido, 2 horas al tacto
 - Recubrimiento ecológico
 - Así mismo cumple con las siguientes directivas de la Unión Europea: **2002/72/EC y 2002/16/EC**
 - Acabado terso, duro y flexible
 - Excelente resistencia a la corrosión, ácidos, álcalis y algunos otros químicos.
 - Por ser 100% sólidos se puede aplicar en capas sucesivas hasta lograr espesores de hasta 1 milímetro.

- USOS PROPUESTOS**
- Pisos
 - Maquinaria, tuberías
 - Tanques y cisternas

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO (A 25°C y 50% de humedad relativa)	Datos de producto catalizado 3:1	
Naturaleza	Epóxico 100% sólidos	
Componentes	Dos	
Relación de la mezcla	3:1	
Vida de la mezcla	15 minutos a 25 °C (Precaución secado muy rápido)	
Adelgazador	SOLVENTE QM 8 en caso de ser necesario Para aplicación con rodillo usar SOLVENTE QM RODILLO	
Sólidos en Volumen (Color)¹	≈ 100%	
Sólidos en Peso (color)¹	≈ 100%	
VOC (g/L)	26 Máximo	
Rendimiento teórico²	38.2 m ² /L a una milésima de pulgada de espesor	

Espesor por capas	Espesor húmedo: 4.9 milésimas a 8 m ² /L Espesor seco: 4.8 milésimas a 8 m ² /L
Número de capas	De una a dos
Espesor recomendado³	De 4.8 a 9.6 milésimas
Rendimiento práctico	Tome como base el rendimiento teórico y considere los posibles factores de pérdida que dependerán del método de aplicación, así como del perfil y porosidad de la superficie a recubrir.
Tiempo de secado a 25°C	Al tacto: 2 horas Duro: 4 horas Para repintar: 2 horas Curado total: 72 horas
Colores	Cualquiera sobre pedido, consultar disponibilidad
Apariencia	Brillante
Aplicación	Llana, espátula, brocha o rodillo
Almacenamiento	12 meses en envase herméticamente cerrado, a 25°C en la sombra, en condiciones secas y alejado de fuentes de calor o ignición.
Presentación	En juegos de 4, 16 y 40 litros

¹Los sólidos en volumen, sólidos en peso y el contenido de VOC variarán dependiendo del color de la pintura.

²El rendimiento teórico está basado en los sólidos en volumen promedio del producto, pero variará dependiendo del color de la pintura.

³En aplicaciones especiales, favor de consultarnos para recomendar el espesor y el rendimiento adecuados dependiendo de la funcionalidad buscada.

COMPATIBILIDAD EN SISTEMA

Se recomiendan los siguientes primarios:

Para concreto:

- MAREPOX QM AS 2000

Para metal:

- MAREPOX QM PER 20
- MAREPOX QM PER 10

Y los siguientes acabados:

- POLYMAR QM 30
- POLYMAR QM 60
- POLYMAR QM 75
- MAREPOX QM ER 10
- MAREPOX QM ER 20

RESISTENCIA

Ácidos	Resiste inmersión en ácidos como ácido sulfúrico al 10% y ácido clorhídrico al 5%.
Álcalis	Resiste inmersión en álcalis como: hidróxido de sodio al 50%, hidróxido de amonio al 29%.
Solventes	Resiste salpicaduras y derrames de solventes como xilol, thinner, toluol y alcohol

	etélico. No recomendado para inmersión continua en solventes orgánicos.
Agua	Resiste inmersión en agua dulce y salada.
Intemperie	Tiene buena resistencia a la intemperie pero presenta caleo en exposiciones prolongadas al sol.
Abrasión	Excelente resistencia a la abrasión
Flexibilidad y adherencia	Tiene muy buena adherencia pero es muy rígido.
Otros	Cura a bajas temperaturas: 5 horas a 5 °C.

Nota: Estas recomendaciones son solo una guía, para aplicaciones específicas favor de consultarnos.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

El desempeño del sistema, depende, en gran medida, de la preparación de superficies, la cual, debe estar limpia, seca, libre de polvo y/o cualquier otro tipo de contaminación.

Para la preparación y limpieza de superficies es necesario consultar normas internacionales, en donde se especifican los métodos y procedimientos para que la aplicación lograda sea óptima. Las normas sugeridas para consulta, dependiendo de la superficie sobre la cual se va a aplicar, son:

- Steel Structures Painting Council (SSPC)
- National Association of Corrosion Engineers (NACE)
- International Concrete Repair Institute (ICRI); Guideline No. 03732

MEZCLA

Este material es de dos componentes, por lo tanto se suministra en dos recipientes por separado, PARTE A (base) y PARTE B (reactor), los cuales se complementan para formar un solo material. Para su aplicación siempre se deben mezclar en la proporción indicada para lograr una correcta reticulación y por lo tanto un correcto desempeño. Nunca se deberá aplicar un material sin su respectivo reactor.

Antes de mezclar la PARTE A y PARTE B se deberá agitar cada componente por separado, hasta garantizar una correcta homogeneidad en cada componente.

RELACIÓN DE MEZCLA

3 unidades en volumen de **MAREPOX QM AS 625 PARTE A.**

1 unidad en volumen de **MAREPOX QM AS 625 PARTE B.**

PREPARACIÓN

1. Vaciar **tres** unidades en volumen de la base **MAREPOX QM AS 625 PARTE A** y **una** unidad en volumen de **MAREPOX QM AS 625 PARTE B** en un recipiente.
2. Mezclar perfectamente todo el contenido, retirando e incluyendo en la mezcla el material que se quede en las paredes y/o fondo de los envases, hasta lograr una mezcla homogénea, para que se logre la reacción óptima de ambos componentes.
3. Vaciar en otro recipiente y mezclar de nuevo un minuto.
4. Verificar antes de la aplicación que todos los componentes estén perfectamente bien integrados para asegurar capas uniformes y sin defectos.
5. **Una vez preparada la mezcla, se tiene una vida útil de 15 minutos**, por lo tanto el material deberá aplicarse antes de que se cumpla este tiempo.

PRECAUCIÓN

Este producto debe ser aplicado solo por personal profesional en aplicaciones industriales, atendiendo a las sugerencias y precauciones que se prevén en su Hoja de Datos de Seguridad para Substancias Químicas (MSDS) en lugares bien ventilados y con equipo de seguridad adecuado ya que contiene substancias cuya inhalación prolongada puede afectar a la salud. En caso de soldar o cortar con procedimientos que quemen superficies ya recubiertas con este material es necesario usar equipo especial para protección de humos y polvos con un sistema de ventilación adecuada.

Contiene substancias flamables, por lo que en áreas encerradas, requiere ventilación.

Se debe acatar al mismo tiempo las normas y reglamentos vigentes que apliquen en el lugar sobre Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

Numero de carga de la ONU: Material Relacionado con Pinturas UN 1263 Guía de Respuesta 128 (Guía de

Respuestas a Emergencias 2004, GRE 2004).

Para cualquier duda del uso de este material favor de consultar a Química Marel S.A. DE C.V.

NOTA

Estas sugerencias y datos están basados en información que creemos correcta; son ofrecidas de buena fe pero sin garantía en lo referente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera de control de la empresa, al igual que la calidad y condiciones del sustrato. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo mediante la aplicación de muestras significativas. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de la información expuesta.